

Kalkrezeptur für Tadelakt-Asfallo-Raum

Kalk immer 3-4 mm ausgesiebt.

Grobputz für tiefe Löcher:

3:1 Grobsand:Feinsand

Grobsand: 4 mm, Feinsand: 1 mm gesiebt

1:4 Kalk:Sand

Wenn Sumpfkalk

Bei Trockenkalk 2:4

Grobputz für Oberflächen:

2:1 Grobsand:Feinsand

Grobsand: 3mm, Feinsand: 1mm

1:4 eingesumpfter Kalk:Sand

Bei Trockenkalk 2:4

Feinputz:

Feinsand: 1 mm gesiebt

1:3 eingesumpfter Kalk:Feinsand

1:2 Trockenkalk:Feinsand

Wandoberflächen immer gut VORNÄSSEN!

Nach Auftragen von $\frac{1}{2}$ m² nachfilzen mit Schwammbrett

Beim ersten Aufziehen sofort einglätten.